

Nucrel® 960

Ethylene Methacrylic Acid

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

Nucrel® 960 is a copolymer of ethylene and methacrylic acid, made with nominally 15 wt% methacrylic acid. It is inherently flexible without the need for plasticizers. The resin can be pigmented, UV-stabilized for exterior applications and painted or plated for special decorative effects.

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|
| Характеристики | Хорошая гибкость Болезненный Platable | | |
| Рейтинг агентства | FDA 21 CFR 177,1330 (a) | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 0.940 | g/cm ³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 60 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| Содержание метилакрилата | 15.0 | wt% | |
| Methacrylic Acid Content | 15.0 | wt% | |
| Freezing Point | | | |
| -- | 73 | °C | ISO 3146 |
| -- | 73 | °C | ASTM D3418 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 62.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
| Пиковая температура плавления | 91.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура расплава | < 235 | °C | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

