

## Huaфон T25SYK

Диоксид титана 0.30%

Polyamide 66

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

T25SYK is semi-dull and middle-low viscosity resin, with good spinnability and dyeing properties.

Typical Applications

T25SYK is mainly used in POY filament, as well as fine denier textile yarn.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Диоксид титана, 0.30% наполнитель по весу		
Характеристики	Средняя-Низкая вязкость		
Используется	Нити Пряжа		

  

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	g/cm <sup>3</sup>	Internal Method
Размер частиц	2.20 to 2.80	g/100 pellets	Internal Method
Relative Viscosity	2.42 to 2.50		Internal Method
Содержание воды	< 5000	mg/kg	Internal Method

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления <sup>1</sup>	257	°C	ASTM D3418

  

NOTE			
1.	10°C/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

