

Hostacom SP98F/94

Минеральный

Thermoplastic Polyolefin Elastomer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom SP98/F/94 Black conventional melt flow, 2,200 MPa flexural modulus, mineral-filled thermoplastic elastomeric olefin (TEO) resin has a very good combination of stiffness, impact resistance and surface appearance. It was designed primarily for large part injection molded automotive interior and exterior applications.

| Главная Информация | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Наполнитель/армирование | Минеральный | | |
| Характеристики | Хорошая ударпрочность | | |
| | Хорошая технологичность | | |
| | Хорошая жесткость | | |
| | Хорошая поверхность | | |
| | Средний поток | | |
| Используется | Автомобильные внешние части | | |
| | Панель автомобильного инструмента | | |
| | Детали интерьера автомобиля | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.13 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 6.0 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | ISO 527-2 |
| Yield | 21.0 | MPa | |
| Break | 25.0 | MPa | |
| Флекторный модуль | 2200 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность (23°C) | 7.5 | kJ/m ² | ISO 180 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed) | 110 | °C | ISO 75-2/B |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

