

## Safron® R100-01NSU

Polypropylene Random Copolymer

Safripol (PTY) LTD

### Описание материалов:

Safron® R100-01NSU Polypropylene Resin is a clarified random copolymer suitable for injection stretch blow moulding (ISBM) and extrusion blow moulding. Containers exhibit good surface finish and excellent contact clarity.

Safron® R100-01NSU Polypropylene Resin contains a slip additive.

Главная Информация			
Добавка	Осветительный агент Противоскользящий агент		
Характеристики	Гладкость Соответствие пищевого контакта Прозрачный внешний вид Случайный сополимер Отличный внешний вид		
Используется	Бутылка Контейнер		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a Европа 2002/72/EC		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Экструзионное выдувное формование Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.5	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль (Injection Molded)	960	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
0°C, injection molding	2.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
23°C, injection molding	10	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Дополнительная информация			

Blow Molding Conditions:

Zone 1 Temperature: 180 to 200°C

Zone 2 Temperature: 210 to 230°C

Zone 3 Temperature: 230 to 250°C

Zone 4 Temperature: 220 to 240°C

Die Temperature: 220°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	190	°C
Зона цилиндра 2 температура.	230	°C
Зона цилиндра 3 темп.	250	°C
Зона цилиндра 4 темп.	250	°C
Температура матрицы	245	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

