ExxonMobil™ PP1013H1

Polypropylene Homopolymer

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

A homopolymer resin that meets the certification requirements for use in the pharmaceutical field.

Главная Информация			
Характеристики	Низкий экстракт Дезинфекция скороварки Дезинфекция оксида этилена Паровая дезинфекция		
Используется	Лабораторное оборудование Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода Медицинская упаковка		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ISO 1133
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore D)	68		ISO 868
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения	1570	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Yield)	34.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Yield)	9.3	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль	1350	MPa	ISO 178
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Ударная прочность (23°C, Complete Break)	3.6	kJ/m²	ISO 179/1eA
Зубчатый изод Impact (23°C, Complete Break)	3.1	kJ/m²	ISO 180/1A
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, not annealed	85.7	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	52.3	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	153	°C	ISO 306/A50

Температура плавления	160	°C	ISO 11357-3
Пиковая температура кристаллизации	113	°C	ISO 11357-3

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat