

Heraflex® A 80-21-94

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Radici Plastics

Описание материалов:

TPS-SEBS Thermoplastic Elastomer. 80 Shore A. Increased lifetime and compression set. Application examples: rollers

Главная Информация			
Используется	Ролики		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 3 sec)	80		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% Strain	4.30	MPa	
300% Strain	5.80	MPa	
Tensile Stress (Break)	10.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	> 300	%	ISO 37

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

