

# Cellophane™ 500PUT

Regenerated Cellulose

Innovia Films Ltd.

## Описание материалов:

Uncoated Permeable Films

Transparent film for adhesive tapes

Literature reference: A211

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Высокая четкость Содержание возобновляемых ресурсов		
Используется	Пленка Промышленное применение Лента		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic	0.50		
vs. Itself - Static	0.70		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	35	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 35 µm	> 3000	MPa	
1% Secant, TD : 35 µm	> 1500	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield,35 µm	125	MPa	
TD : Yield,35 µm	70.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 35 µm	22	%	
TD : Break, 35 µm	70	%	
Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 35 µm, 0.0% RH)	1.00	cm³/m²/24 hr	ASTM F1927
Выход (34.8 µm)	20.0	m²/kg	Internal Method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

