

ELASTOSIL® RT 480

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2
Potting Compound, Electronics

Главная Информация	
Используется	Электрическое/электронное применение
Метод обработки	Инкапсулирование
	Полировка

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Grey, Light		
Плотность	1.20	g/cm ³	ISO 2781
Вязкость			
--	250	Pa·s	ISO 3219
--	300 to 400	Pa·s	Brookfield
Срок службы горшка	120	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	55		ISO 868
Прочность на растяжение	4.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	170	%	ISO 37
Tear Strength	> 7.00	kN/m	ASTM D624B
Linear Shrinkage	0.50	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

