

TOPAS® 8007F-500

Cyclic Olefin Copolymer

Polyplastics Co., Ltd.

Описание материалов:

Film grade, Improved moldability

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
Используется	Пленка		
Код маркировки деталей (ISO 11469)	> COC <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.01	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	2.00	cm ³ /10min	
230°C/2.16 kg	11.0	cm ³ /10min	
Поглощение воды (Saturation, 23°C)	0.010	%	ISO 62
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения			ISO 527-3
MD	2100	MPa	
TD	1800	MPa	
Tensile Stress			ISO 527-3
MD : Break	55.0	MPa	
TD : Break	52.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ISO 527-3
MD : Break	3.4	%	
TD : Break	3.4	%	
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.085	g·mm/m ² /atm/24 hr	ISO 15106-3
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла ¹	78.0	°C	ISO 11357-2

NOTE

1. 10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

