

## RTP 6001-50A

Thermoplastic Elastomer

RTP Company

### Описание материалов:

RTP 6001-50A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	50		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain, 3.18 mm)	0.896	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Yield, 3.20 mm)	5.86	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	930	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>4</sup>	22.8	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>5</sup>			ASTM D395B
23°C, 22 hr	15	%	
70°C, 22 hr	65	%	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	51.7	°C	
Время сушки	2.0 to 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	182 to 238	°C	
Температура формы	10.0 to 48.9	°C	

NOTE	
1.	Die C, 510 mm/min
2.	Die C, 500 mm/min
3.	Die C, 500 mm/min
4.	Die C
5.	Type 2

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

