

Karina BLACK PVC COMPOUND 850D48/ 1-D-IS-LMP

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF HOSES FOR GENERAL PURPOSES.

| Главная Информация | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| Используется | Шланг Профили | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Метод обработки | Экструзионный профиль | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес ¹ | 1.40 to 1.46 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Содержание кадмия | < 50 | ppm | IEC 62321 |
| Содержание хрома | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Цвет | 0.00OK | | ME 12 |
| Цвет A | -0.830 to 0.770 | | ME 12 |
| Цвет b | -1.42 to 0.180 | | ME 12 |
| Color L | 26.7 to 28.3 | | ME 12 |
| Содержание ртути | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Содержание брома | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Содержание свинца | < 100 | ppm | IEC 62321 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec) | 83 to 87 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | > 11.8 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Yield) | > 250 | % | ASTM D638 |
| NOTE | | | |
| 1. | 24 hr | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

