

KRATON® G1641 H

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton G1641 H is a clear, linear triblock copolymer based on styrene and ethylene/butylene with a polystyrene content of 33%. It is supplied from North America in the physical form identified below.

Kraton G1641 HU - supplied as an undusted powder

Kraton G1641 HS - supplied as a dusted powder

Kraton G1641 H is used in compound formulations and as a modifier of thermoplastics. It may also find use in formulating adhesives, sealants, coatings and modified bitumens.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Сополимер
Используется	Клеи
	Нанесение покрытия
	Уплотнение
	Модификация пластмасс
	Герметики
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Порошок
Метод обработки	Покрытие
	Уплотнение

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Антиоксидантная добавка ¹	0.030 to 0.10	%	Internal Method
Содержание полистирола	32 to 34	%	Internal Method
Общее количество экстрактов	< 1.6	%	Internal Method
Вязкость-Толуол, 25% wt (25 °C) (25°C)	500 to 850	mPa·s	Internal Method
Летучее вещество	< 0.50	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec, Compression Molded)	52		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ² (300% Strain)	4.34	MPa	Internal Method
Прочность на растяжение ³ (Yield)	> 17.2	MPa	Internal Method
Удлинение при растяжении ⁴ (Break)	> 800	%	Internal Method

NOTE

- | | |
|----|------------------------------------------------|
| 1. | Non-staining phenolic antioxidant |
| 2. | Measured on solution cast film
from toluene |
| 3. | Measured on solution cast film
from toluene |
| 4. | Measured on solution cast film
from toluene |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

