

## RapidVac™ VA-1615

Polyurethane Thermoset Elastomer

Innovative Polymers, Inc.

### Описание материалов:

VA-1615 is a 60 shore A polyurethane elastomer formulated for hand-batch processing, vacuum assisted processing or meter mix dispensed. Excellent physical properties can be obtained with a room temperature cure without the utilization of mercury. MOCA, or TDI. VA-1615 has excellent green strength for quick demold times.

Главная Информация	
--------------------	--

Характеристики	Хорошая зеленая прочность
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Вакуумное литье

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
Cured	1.13	g/cm <sup>3</sup>	
Hardener	1.13	g/cm <sup>3</sup>	
Base Resin	1.18	g/cm <sup>3</sup>	
Формовочная усадка-Поток	0.10 to 0.30	%	ASTM D2566

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
---------------	----------------------	-------------------	-----------------

Компоненты термокомплекта			
	Mix Ratio by Volume: 100		
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100		
	Mix Ratio by Weight: 52		
Resin	Mix Ratio by Volume: 50		
Время демолд	45 to 75	min	

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Вязкость			
25°C <sup>1</sup>	0.50	Pa·s	
25°C <sup>2</sup>	0.85	Pa·s	
25°C <sup>3</sup>	0.90	Pa·s	
Время отверждения <sup>4</sup>	25	hr	
Gel Time	8.0 to 12	min	

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суху (Shore A)	55 to 65		ASTM D2240
Прочность на растяжение	2.41	MPa	ASTM D638
Удлинение при разрыве	140	%	ASTM D638
Tear Strength	7.01	kN/m	ASTM D624

#### NOTE

1. Hardener
2. Mixed
3. Resin
4. 24 hours at 77°F + 1 hour at 150°F

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

