

ADENE LXKA

18% карбонат кальция; 17% тальк

Polypropylene Homopolymer

A.D. Compound spa

Описание материалов:

ADENE LXKA is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material filled with 18% calcium carbonate and 17% talc. It is available in Europe or North America. Primary attribute of ADENE LXKA: Homopolymer.

Typical application of ADENE LXKA: Consumer Goods

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Карбонат кальция, 18% наполнитель по весу Тальк, 17% наполнитель по весу		
Характеристики	Гомополимер		
Используется	Игрушки		
Внешний вид	Синий		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	18	g/10 min	ISO 1133
Содержание золы	35	%	ISO 3451-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	28.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение			ISO 527-2
Yield	7.0	%	
Break	12	%	
Флекторный модуль	2600	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	3.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	9.0	kJ/m ²	ISO 180/1U
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	67.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	98.0	°C	ISO 306/B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

