

## Manner Flexible PVC X4090

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

General purpose tubing, profile extrusion and injection molding. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение
Используется	Профили Трубка
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением Экструзионный профиль

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.40 to 1.44	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--------------	--------------	-------------------	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра			ASTM D2240
---------------------	--	--	------------

Shore A	90		
---------	----	--	--

Shore A, 15 sec	85		
-----------------	----	--	--

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение			ASTM D638
-------------------------	--	--	-----------

1.52 mm	15.2	MPa	
---------	------	-----	--

100% Strain, 1.52 mm	9.65	MPa	
----------------------	------	-----	--

Удлинение при растяжении (Break, 1.52 mm)	290	%	ASTM D638
---	-----	---	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура ломкости	-21.0	°C	ASTM D746
----------------------	-------	----	-----------

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
-----------	----------------------	-------------------

Зона цилиндра 1 темп.	149 to 163	°C
-----------------------	------------	----

Зона цилиндра 3 темп.	149 to 163	°C
-----------------------	------------	----

Зона цилиндра 5 темп.	149 to 163	°C
-----------------------	------------	----

Температура матрицы	154 to 163	°C
---------------------	------------	----

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

