

Tisblend® PC-ABS UNR

Polycarbonate + ABS

Tisan

Описание материалов:

Tisblend® PC-ABS UNR is a Polycarbonate + ABS (PC+ABS) material. It is available in Africa & Middle East or Europe for injection molding.

| Главная Информация | | | |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Внешний вид | Доступные цвета | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.12 to 1.13 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 3.0 to 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| Формовочная усадка | < 1.0 | % | |
| Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH) | < 1.0 | % | ISO 62 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore D) | 75 | | ISO 868 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | | | ISO 527-2 |
| Yield | 45.0 to 50.0 | MPa | |
| Break | 35.0 to 40.0 | MPa | |
| Растяжимое напряжение | | | ISO 527-2 |
| Yield | 5.0 to 6.0 | % | |
| Break | 10 to 12 | % | |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность (23°C) | 30 to 40 | kJ/m ² | ISO 180/A |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура плавления | 190 to 200 | °C | |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |
| Температура сушки | 80.0 to 100 | °C | |
| Время сушки | 4.0 | hr | |
| Задняя температура | 180 | °C | |
| Средняя температура | 210 | °C | |
| Передняя температура | 220 | °C | |
| Температура сопла | 210 | °C | |
| Температура обработки (расплава) | 195 to 200 | °C | |

Температура формы 60.0 to 80.0 °C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat