

RELENE® LL20FS020

Linear Low Density Polyethylene

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

LL20FS020 is a Butene Comonomer based Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) with optimum levels of antioxidant, antiblocking agent & slip additives. The grade is designed to make blown film for general purpose application & blending with LDPE.

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Антиоксидант Комбинация		
Характеристики	Антиблокировка Антиоксидант Бутене комномер Приемлемый пищевой контакт Общее назначение Комбинация		
Используется	Сумки Смешивание Общее назначение		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520 10141-1982 10146-1982		
Метод обработки	Выдувная пленка Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break, 40 µm,Blown Film	29.4	MPa	
TD : Break, 40 µm,Blown Film	24.5	MPa	

Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 40 µm,Blown Film	800	%	
TD : Break, 40 µm,Blown Film	950	%	
Ударное падение Dart (40 µm, Blown Film)	90	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD : 40 µm, Blown Film	320	g	
TD : 40 µm, Blown Film	640	g	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat