

K-vinyl KK TC-A-98

Polyvinyl Chloride

Technovinyl Polymers India Ltd.

Описание материалов:

K-vinyl KK TC-A-98 is a Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East for extrusion.

Important attributes of K-vinyl KK TC-A-98 are:

Chemical Resistant

Crosslinkable

Good Flexibility

Impact Modified

Wear Resistant

Typical application of K-vinyl KK TC-A-98: Wire & Cable

Главная Информация			
Добавка	Модификатор удара		
Характеристики	Crosslinkable		
	Хорошая стойкость к истиранию		
	Хорошая гибкость		
	Хорошая прочность расплава		
	Высокая эластичность		
	Модификация удара		
	Маслостойкий		
	Мягкий		
Используется	Изоляция провода связи		
Внешний вид	Матовая отделка		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35 to 1.41	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	95 to 101		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	22.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 168 hr)	25	%	ASTM D573
Изменение максимального удлинения в воздухе (100°C, 168 hr)	25	%	ASTM D573
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Термическая стабильность (200°C)	2	hr	

Потеря массы	20.0	g/m ²	
Летучие потери-3 часа (130°C)	< 0.50	%	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	8.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	150 to 185	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat