

# Argothane® 19103

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

## Описание материалов:

Applications:

Textile lamination

Characteristics:

Smooth surface

Hard ether

High softening temperature

Главная Информация			
Характеристики	Высокая твердость		
Используется	Ламинаты		
	Текстильные изделия		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	92	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, H-22 Wheel)	50.0	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	9.90	MPa	
300% Strain	18.6	MPa	
Прочность на растяжение	35.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	520	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>1</sup>	94.6	kN/m	ASTM D624

## NOTE

1. Die C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**  
Телефон: +86-021-58958519  
Мобильный телефон: +86-13424755533  
Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

