

SILVER® ABS 313NH

Acrylonitrile Butadiene Styrene

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

Описание материалов:

SILVER® Modified ABS is applied to many fields, such as computer fittings, OA equipment and fittings, appliance crust and electronic fittings. In addition, the custom—made products should be developed by buyers' requirements in order to meet special usage.

ABS

Characteristics:

easy molding, good heat resistance

Application:

soymilk case, heater case, auto parts

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая плавность Высокая термостойкость		
Используется	Автомобильные Приложения		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	3.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	42.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	20	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³	2250	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴	72.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод удара (площадь) (23°C)	8.00	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	109	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	НВ	UL 94	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	220 to 260	°C	
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	5.5 mm/min		

4.

5.5 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

