

REXtac® APAO RT 2830

Polyalphaolefin

Huntsman Corporation

Описание материалов:

Butene-1 copolymer

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность на растяжение Сополимер Аморфный		
Используется	Герметик Клей		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	1.23	MPa	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	-23.0	°C	DSC
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	
Melt Density	0.740	g/cm ³	

Дополнительная информация			
Melt Viscosity, ASTM D3236, 325°F: 4900 cps	Melt Viscosity, ASTM D3236, 350°F: 3500 cps	Melt Viscosity, ASTM D3236, 375°F: 2700 cps	Melt Viscosity, ASTM D3236, 400°F: 1900 cps
Needle Penetration, ASTM D1321, 25°C: 1.0 mm	Softening Point by Ring and Ball, ASTM E28: 194°F	Open Time, Kraft/Kraft, 25°C, Huntsman Method: >240 seconds	Flashpoint, COC, ASTM D93: >450°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

