

Adell Polyamide AS-30

Polyamide 66

Adell Plastics, Inc.

Описание материалов:

Adell Polyamide AS-30 is a Polyamide 66 (Nylon 66) material. It is available in North America. Primary attribute of Adell Polyamide AS-30: Flame Rated.
Typical application of Adell Polyamide AS-30: Automotive

Главная Информация			
UL YellowCard	E44974-235697		
Характеристики	Общее назначение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.13 to 1.15	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5 to 1.7	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	1.2	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла			ASTM D785
M-Scale	79		
R-Scale	120		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	75.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	50	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2830	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	114	MPa	ASTM D790
Прочность на сжатие	96.5	MPa	ASTM D695
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	53	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, Unannealed	193	°C	
1.8 MPa, Unannealed	77.8	°C	
Температура плавления	254 to 266	°C	ASTM D789
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	V-2	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

