

GELOY™ HRA222 resin

Acrylonitrile Styrene Acrylate

SABIC Innovative Plastics Europe

Описание материалов:

GELOY HRA222 is a multi-purpose, chlorine and bromine free flame retardant PC+ASA alloy for injection molding processes. Use for exterior/interior electrical applications requiring UV resistance.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Без хлора</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Без брома</p> <p>Огнестойкий</p>		
Используется	<p>Электрическое/электронное применение</p> <p>Наружное применение</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.17	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (260°C/2.16 kg)	13.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Поглощение воды			ISO 62
Saturated, 23°C	0.60	%	ISO 62
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.20	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2520	MPa	ISO 527-2/1
Прочность на растяжение			
Yield ¹	63.0	MPa	ASTM D638
Fracture ²	56.0	MPa	ASTM D638
Fracture	45.0	MPa	ISO 527-2/50
Удлинение при растяжении			
Yield ³	4.2	%	ASTM D638
Yield ⁴	4.3	%	ASTM D638
Fracture ⁵	> 100	%	ASTM D638
Fracture ⁶	> 100	%	ASTM D638
Fracture	> 50	%	ISO 527-2/5, ISO 527-2/50
Флекторный модуль ⁷	2520	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	93.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact ⁸			ISO 180/1A
-30°C	9.0	kJ/m ²	ISO 180/1A
0°C	12	kJ/m ²	ISO 180/1A
23°C	17	kJ/m ²	ISO 180/1A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature ⁹			
0.45 МПа, unannealed, 100 mm span	99.0	°C	ISO 75-2/Be
1.8 МПа, unannealed, 100 mm span	88.0	°C	ISO 75-2/Ae
Викат Температура размягчения			
--	111	°C	ISO 306/A50
--	102	°C	ISO 306/B50
--	104	°C	ISO 306/B120
Ball Pressure Test (75°C)	Pass		IEC 60695-10-2
CLTE-Поток (-30 to 80°C)	6.9E-5	cm/cm/°C	ISO 11359-2

NOTE

- | | |
|----|--------------------|
| 1. | Type 1, 50mm/min |
| 2. | Type 1, 50mm/min |
| 3. | Type 1, 5.0 mm/min |
| 4. | Type 1, 50mm/min |
| 5. | Type 1, 5.0 mm/min |
| 6. | Type 1, 50mm/min |
| 7. | 2.0 mm/min |
| 8. | 80*10*4 |
| 9. | 120*10*4 mm |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

