

## Huaфон JF-P-528 / JF-I-609T

Polyurethane (Polyether based)

Huaфон Group Co., Ltd.

### Описание материалов:

Characteristics: Polyether resin of high flexibility. excellent temperature and hydrolysis resistance.

Applications: For the boot.

Главная Информация		
Добавка	Неуказанная добавка	
Характеристики	Хорошая гибкость	
	Устойчивость к гидролизу	
Используется	Обувь	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность <sup>1</sup>	0.500 to 0.550	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость		
Asker A : 23°C	40.0 to 45.0	
Asker C : 23°C	60.0 to 65.0	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 100	
Part B	Mix Ratio by Weight: 61 to 63	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет <sup>2</sup>	Clear/Transparent	
Плотность		
40°C <sup>3</sup>	1.00 to 1.02	g/cm <sup>3</sup>
40°C <sup>4</sup>	1.12 to 1.14	g/cm <sup>3</sup>
Вязкость		
40°C <sup>5</sup>	0.20 to 0.60	Pa·s
40°C <sup>6</sup>	0.30 to 0.60	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	> 1.50	MPa
Удлинение при разрыве	> 300	%
Tear Strength	> 10.0	kN/m
NOTE		
1.	Product Density	

---

2.	Part B
3.	Part A
4.	Part B
5.	Part B
6.	Part A

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat