

ALCOM® POM 770/1 PTFE20

Acetal (POM) Copolymer

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALCOM® POM 770/1 PTFE20 is an Acetal (POM) Copolymer product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of ALCOM® POM 770/1 PTFE20 include engineering/industrial parts and automotive.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Copolymer

Lubricated

Wear Resistant

Главная Информация			
Добавка	PTFE лубрикант (20%)		
Характеристики	Сополимер		
	Хорошая износостойкость		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Подшипники		
	Шестерни		
	Машина/механические детали Колеса		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.50	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2400	MPa	ISO 527-2
Флекторный модуль	2500	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	70.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	4.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	50	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	95.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	143	°C	ISO 306/B50
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	

Температура сушки

Circulation Dryer	100 to 110	°C
Desiccant Dryer	100 to 110	°C

Время сушки

Circulation Dryer	3.0 to 5.0	hr
Desiccant Dryer	2.0 to 3.0	hr

Температура обработки (расплава)	180 to 220	°C
----------------------------------	------------	----

Температура формы	60.0 to 120	°C
-------------------	-------------	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

