

Devcon Zip Patch

Еpoxy; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

A fast-setting patch system for making permanent, waterproof field repairs.

Intended Use:

Patching PVC/ABS piping, tanks, vessels, and containers. Repairing all substrates with a 1 hour functional cure.

Product Features:

Low odor technology

Room temperature cure

Non-sagging formula

Bonds dissimilar substrates

Minimal surface preparation

Strong adhesion

Главная Информация			
Характеристики	Сплоченность Ускоренная Настройка Хорошая адгезия Низкий запах		
Используется	Ремонтный материал		
Внешний вид	Коричневый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток	0.10	%	ASTM D2566
Твердое содержание-По объему	100	%	
Прочность кожуры-GBS	6.1	kN/m	
Impact Resistance	63.0	kJ/m ²	ASTM D950
Service Temperature	93	°C	
Растяжимое сцепление сдвига			
ABS, PVC	8.27	MPa	
AL	16.5	MPa	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	70		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1320	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	68.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	15 - 25	%	
Flexural Strength	131	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
CLTE-Поток	1.2E-5	cm/cm/°C	ASTM D696

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	9.8	kV/mm	ASTM D149

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок службы горшка	5.0	min

Терморегулирующая вязкость	17000	cP
----------------------------	-------	----

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Cured 7 days @ 75°F		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Точка вспышки	149	°C

Время отверждения	4.0	hr
-------------------	-----	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

