

COSMOPLENE® AZ564

Polypropylene Copolymer

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOPLENE AZ564 is high impact PP copolymer manufactured by gas phase process licensed from Sumitomo Chemical Co. Japan.

COSMOPLENE AZ564 is high flow, high stiffness, high impact copolymer grade which can perform faster injection cycle and thinner gauge.

COSMOPLENE AZ564 is specially designed for large item, wide area, thin gauge, low stress products such as tub and lid of washing machine, thin wall containers, TV back cover, automotive door trims etc.

Главная Информация			
Характеристики	Высокий поток		
	Высокая ударопрочность		
	Высокая жесткость		
	Сополимер удара		
Используется	Компоненты прибора		
	Автомобильные Приложения		
	Тонкостенные контейнеры		
Рейтинг агентства	EDA 21 CER 177 1520 (c) 3 12		
	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a E108370		
Номер файла UL			
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением	-	W
Физический 	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	30	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 2.00 mm	1.5	%	
Across Flow: 2.00 mm	1.5	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	26.5	MPa	
Break	19.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	150	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1180	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256



-20°C	40	J/m	
23°C	71	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	121	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость	НВ		UL 94
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Инъекция Задняя температура	Номинальное значение 190 to 230	Единица измерения °C	
·			
Задняя температура	190 to 230	°C	
Задняя температура Средняя температура	190 to 230 190 to 230	°C	
Задняя температура Средняя температура Передняя температура	190 to 230 190 to 230 190 to 230	°C °C	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

