

Anjatech® 250-E/H/GF30

30% стекловолокно

Polyamide 6

Almaak International GmbH

Описание материалов:

Anjatech® 250-E/H/GF30 is a Polyamide 6 (Nylon 6) material filled with 30% glass fiber. It is available in Europe.

Important attributes of Anjatech® 250-E/H/GF30 are:

Flame Rated

Heat Stabilizer

Impact Modified

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 30% наполнитель по весу | | |
| Добавка | Стабилизатор тепла | | |
| | Модификатор удара | | |
| Характеристики | Стабилизация тепла | | |
| | Модификация удара | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность (23°C) | 1.32 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Поглощение воды | ISO 62 | | |
| | 23°C, 24 hr | 7.0 | % |
| Equilibrium, 23°C, 50% RH | 1.8 | % | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения | 8000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударная прочность (23°C) | 10 | kJ/m ² | ISO 179/1eA |
| Charpy Unnotched Impact Strength (23°C) | 55 | kJ/m ² | ISO 179/1eU |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature | | | |
| 0.45 MPa, Unannealed | 215 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, Unannealed | 193 | °C | ISO 75-2/A |
| Викат Температура размягчения | 210 | °C | ISO 306/B50 |
| Температура плавления | 220 | °C | DSC |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Огнестойкость (1.60 mm) | HB | UL 94 | |
| Инъекция | Номинальное значение | Единица измерения | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------|----|
| Температура сушки | 80.0 | °C |
| Время сушки | 4.0 to 10 | hr |
| Рекомендуемая максимальная влажность | 0.10 | % |
| Температура обработки (расплава) | 260 to 290 | °C |
| Температура формы | 80.0 to 100 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat