

## Manner Flexible PVC M8185

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

### Описание материалов:

Recommended Applications: 80°C General Purpose Injection Molding Compound for Appliance and Automotive Harness Components. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive. UL recognized compound.

| Главная Информация                      |                          |                   |                 |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики                          | Общее назначение         |                   |                 |
| Используется                            | Компоненты прибора       |                   |                 |
|   | Автомобильные Приложения |                   |                 |
|   | Общее назначение         |                   |                 |
| Метод обработки                         | Литье под давлением      |                   |                 |
| Физический                              | Номинальное значение     | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                            | 1.39 to 1.43             | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D792       |
| Твердость                               | Номинальное значение     | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)   | 82 to 88                 |                   | ASTM D2240      |
| Механические                            | Номинальное значение     | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение                 | 15.2                     | MPa               | ASTM D638       |
| Удлинение при растяжении (Break)        | 340                      | %                 | ASTM D638       |
| Воспламеняемость                        | Номинальное значение     | Метод испытания   |                 |
| Огнестойкость                           | V-2                      | UL 94             |                 |
| Дополнительная информация               | Номинальное значение     | Единица измерения |                 |
| Stock Temperature - Recommended Molding | 177                      | °C                |                 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

