

## Fireguard® 910-A10B-NL1

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

Fireguard®910-A10B-NL1 is a flexible polyvinyl chloride material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific.

Fireguard®The main features of 910-A10B-NL1 are:

ROHS certification

Flame Retardant

Typical application areas include:

Wire and cable

Electrical/electronic applications

Главная Информация	
Характеристики	Низкий дым Огнестойкий
Используется	Изоляционный материал Материал оболочки кабельного отсека для потолка
Типы проводов	CL2P CL3P CMP FPLP MPP OFNP
Рейтинг агентства	NEC Article 725 NEC Article 760 NEC Article 770 NEC Article 800 UL 13 UL 1424 UL 1651 UL 444 UL QMTM2. E200337
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Непрозрачный
Формы	Частицы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.57	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw C	88		ASTM D2240
Shaw C, 10 seconds	82		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	15.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	220	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-15.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая постоянная			ASTM D150
1 kHz	4.94		ASTM D150
1 MHz	3.65		ASTM D150
Коэффициент рассеивания			ASTM D150
1 kHz	0.083		ASTM D150
1 MHz	0.033		ASTM D150
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	39	%	ASTM D2863

#### Дополнительная информация

Av.Sp. 461 13.9 59 205°C,100 rpm,72 gms:58:111 2.500,ASTM D792:1.55 -1.59 sp gr 23/23°СТА:108-443:81

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat