

DOW™ HDPE 83754T

High Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

For injection molding applications

Fully thermal and UV stabilized for outdoor use

For beverage crates, pails and buckets

Complies with:

U.S.FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.2A

Europe: Commission Regulation (EU) No 10/2011

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла UV Stabilizer		
Рейтинг агентства	EC без 10/2011 FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.2a		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.954	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	3.7	g/10 min	ASTM D1238

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat