

## BJB Polyurethane F-55 A/B

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

### Описание материалов:

The F-55 A/B system is a production oriented fast gel and fast de-mold material. It features a working time which allows time to mix, vacuum de-gas, and pour air-free parts. F-55 A/B can be demolded in as little as one hour depending on part size and configuration

Главная Информация			
Характеристики	Точка быстрого затвердевания		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.07	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.30	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	55		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain	0.924	MPa	ASTM D412
200% strain	1.57	MPa	ASTM D412
300% strain	2.13	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	3.76	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Tear Strength	11.0	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок годности (25°C)	26	wk	
Терморегулирующая вязкость (25°C)	1150	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	60 - 120	min	
Время доставки (71°C)	16	hr	
Дополнительная информация			

Mix ratio by weight: 45/100 Mix ratio by volume: 41/100 Work time, 100 g, 77°F: 6-7 min Gel time: 8-9 min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

