

PRIMALLOY® A1900

Thermoplastic Elastomer

Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.

Описание материалов:

PRIMALLOY® A1900 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Главная Информация			
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.12	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка ¹			Internal Method
Across Flow : 2.00 mm	0.70	%	
Flow : 2.00 mm	0.50	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше			ISO 7619
Shore A	92		
Shore D	30		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	15.0	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	860	%	ISO 37
Комплект сжатия ² (70°C, 22 hr)	76	%	ISO 815

NOTE	
1.	120x120x2 mm test plaque
2.	6 sheets (each thickness = 2mm)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat