

SHIN-A SE-110M80

Ероху; Epoxide

SHIN-A T&C;

Описание материалов:

High Mw Epoxу

Solvent: MEK

Главная Информация

Характеристики	Высокая Молекулярная масса
Используется	Нанесение покрытия Краска Печатные платы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость (25°C)	4.00 to 6.00	Pa·s
Ероху Equivalent	450 to 500	g/eq
N.V.	79.0 to 81.0	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat