

Unipren® Elastomers A3 CRLA010 65D EG06S1 UP344

Styrene Butadiene Block Copolymer

Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA

Описание материалов:

Unipren® Elastomers A3 CRLA010 65D EG06S1 UP344 is a Styrene Butadiene Block Copolymer (SBC) material. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America for injection molding.

Important attributes of Unipren® Elastomers A3 CRLA010 65D EG06S1 UP344 are:

Clarity

Good Aesthetics

Impact Resistant

Rigid

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая четкость</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Приятный внешний вид</p>		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.00	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	2.0 to 3.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	62 to 68		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	18.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ² (Break)	300	%	ASTM D412
Tear Strength ³	55.0	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Температура обработки (расплава)	170 to 190	°C	
Температура формы	25.0 to 50.0	°C	
NOTE			
1.	Die C		
2.	Die C		
3.	Die B		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

