

Verolloy B1700

Acrylonitrile Butadiene Styrene + PBT

PlastxWorld Inc.

Описание материалов:

Verolloy B1700 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene + PBT (ABS+PBT) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe or North America. Primary characteristic: heat resistant.

| Главная Информация | | | |
|--|------------------------|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard | E315545-100118280 | | |
| Характеристики | Высокая термостойкость | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.23 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (240°C/5.0 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Формовочная усадка-Поток | 1.2 to 1.4 | % | ASTM D955 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 46.2 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 40 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2280 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 71.7 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm) | 48 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 85.0 | °C | ASTM D648 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

