

## Delene 5570

Thermoplastic Elastomer

Shanghai Lin Gen Rubber Materials Co., Ltd.

### Описание материалов:

Halogen free flame retardant TPE for Wire & Cable applications, with excellent elasticity

Главная Информация			
Характеристики	Высокая эластичность Без галогенов Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.06	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	70		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	7.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D412
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	> 1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность	> 20	kV/mm	ASTM D149
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.0 mm)	V-0		UL 94
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	80 - 90	°C	
Время сушки	3.0 - 4.0	hr	

Инструкции по экструзии			
Hopper Temperature: 150 - 170 °C Transmission Temperature: 180 - 200 °C Measurement Temperature: 200 - 230 °C Die Temperature: 190 - 220 °C Mesh Temperature: 100 - 200 mesh			

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

