

Mirathane™ L90

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polycaprolactone)

Miracll Chemicals Co., Ltd.

Описание материалов:

Mirathane™ L90 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polycaprolactone) (TPU-Capro) product. It is available in Asia Pacific. Applications of Mirathane™ L90 include engineering/industrial parts, film, sealing applications and sheet.

Главная Информация			
Используется	Пленка Прокладки Уплотнения Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	92		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Устойчивость к истиранию	15.0	mg	ASTM D1044
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	10.0	MPa	
300% Strain	18.0	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	35.0	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	430	%	ASTM D412
Tear Strength	125	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395
23°C, 72 hr	25	%	
70°C, 22 hr	40	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла ¹	-40.0	°C	ASTM D3417
NOTE			
1.	10°C/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

