

# MTEGRITY™ LDPE LD120AA

Low Density Polyethylene

M. Holland Company

## Описание материалов:

Low Density Polyethylene  
Good Strength & Toughness  
Excellent Processability  
Industrial Packaging  
Liners  
Shrink Film

Главная Информация			
Характеристики	Низкая плотность Обрабатываемость, хорошая Хорошая прочность Хорошая прочность		
Используется	Упаковка Пленка Подкладка Промышленное применение Усадочная пленка		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.25	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	13.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ASTM D638
Коэффициент трения	> 0.40		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль-1% сектант, MD	179	MPa	ASTM D882
Ударное падение Dart	75	g	ASTM D1709A
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	35		ASTM D2457
Haze	17	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

