

Argothane® 18212

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Textile lamination

Die cut and seal

Characteristics:

Smooth and matte surfaces

Soft ether

Mid-range softening temperature

USP-certified polymer

FDA CFR 175.105

NSF potable water

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Мягкий | | |
| Используется | Ламинаты | | |
| | Уплотнения | | |
| | Текстильные изделия | | |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105 NSF неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Твердость | Номинальное значение | Метод испытания | |
| Твердость дюрометра (Shore A) | 87 | ASTM D2240 | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Устойчивость к истиранию (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 Wheel) | 5.00 | mg | ASTM D1044 |
| Эластомеры | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Комплект на растяжение (200% Strain) | 21 | % | ASTM D412 |
| Tensile Stress | | | ASTM D412 |
| 100% Strain | 6.90 | MPa | |
| 300% Strain | 11.7 | MPa | |
| Прочность на растяжение | 42.7 | MPa | ASTM D412 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 580 | % | ASTM D412 |
| Tear Strength ¹ | 76.2 | kN/m | ASTM D624 |
| NOTE | | | |
| 1. | Die C | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

