

AMTOPP PM30

Polypropylene

Inteplast Group

Описание материалов:

White Cavitated Metallized

BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM NON HEAT-SEALABLE

Главная Информация			
Используется	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Dimensional Stability ¹			
Across Flow, 130°C	< 3.0	%	
Flow, 130°C	< 5.0	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	31	µm	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	68.9	MPa	
TD : Yield	138	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	110	%	
TD : Break	50	%	
Выход ²	49.8	m ² /kg	
Оптическая плотность	2.8	%	Internal Method
Энергия поверхности ³	36	dyne/cm	ASTM D2578
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Непрозрачность	> 99	%	ASTM D589
NOTE			
1.	5 minutes		
2.	Internal Method		
3.	Corona Side		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

