

Toppyl SP 2101 C

Polybutylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Toppyl SP 2101 C is a fully formulated seal peel solution developed for the cast and blown film technology.

This product has been designed to offer a peelable seal to PP substrates and is suitable for sterilisable applications.

Toppyl SP 2101 C is a solution created to replace completely the sealing layer in a coextruded film.

It provides a constant easy-opening force over a wide sealing temperature window and is readily processable on conventional equipment in both mono and co-extruded structures.

EU and FDA compliance information about this product can be found in separate product documentation.

This product is not intended for use in medical and pharmaceutical applications.

Главная Информация			
Добавка	Средний антиблок Средняя комбинация		
Характеристики	Хорошее тепловое уплотнение Хорошая стерилизация Средняя антиблокировка Средняя комбинация Полукристаллический		
Метод обработки	Выдувная пленка Литая пленка Кокструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.906	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения ¹	0.15		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль-2% сектант, MD	550	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение-MD			ASTM D882
Yield	23.0	MPa	
Break	34.0	MPa	
Растяжимое удлинение-MD (Break)	750	%	ASTM D882
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	112	°C	ISO 306/A50

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	185 to 265	°C
NOTE		
1.	Dynamic COF	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

