

Westlake PVC 1230S

Rigid Polyvinyl Chloride

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

Westlake PVC 1230S PVC resin is a medium molecular weight homopolymer designed primarily for the extrusion of rigid products. The resin has a closely controlled particle size, structure and uniform porosity which results in excellent blending properties. The 1230S PVC exhibits good heat stability and high bulk density characteristics which makes this particular Westlake PVC especially suitable for the production of rigid profiles.

Suggested Applications

Westlake PVC 1230S PVC resin is typically used in rigid PVC compounds which can be processed through the modern high output, multi-screw extruders to produce siding, window, fence and door profiles.

| Главная Информация | |
|--------------------|--------------------------|
| Добавка | Стабилизатор тепла |
| Характеристики | Стабилизация тепла |
| | Гомополимер |
| | Средний Молекулярный вес |
| Используется | Применение конструкции |
| | Ограждение и настил |
| | Профили |
| | Сайдинг подложка |
| | Окна и двери |
| Внешний вид | Белый |
| Формы | Порошок |
| Метод обработки | Экструзия |
| | Экструзионный профиль |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Видимая плотность | 0.56 | g/cm ³ | ASTM D1895 |
| K-Value ¹ (25°C) | 66.0 | | |
| Внутренняя вязкость | 0.90 | | ASTM D5225 |
| Размер частиц | | | ASTM D1921 |
| | -- ² | < 4.00 | % |
| | -- ³ | > 99.9 | % |
| Относительная Вязкость (25 °C) ⁴ | 2.20 | | |
| ASTM Classification | GP4-16040 | | ASTM D1755 |
| CAS Number | 9002-86-2 | | |
| Испарители | < 0.30 | % | |

NOTE

| | |
|----|----------------------------|
| 1. | 0.5 gm/100ml Cyclohexanone |
| 2. | Through 200 mesh |
| 3. | Through 40 mesh |
| 4. | 1.0% in Cyclohexanone |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat