

## Nymax™ 1200 A UV White 205

Polyamide 66

PolyOne Corporation

### Описание материалов:

Nymax of nylon 6/6 material@1200 blend series is "salt and pepper" pellet blend, including nylon resin, processing aid, performance modifier and color masterbatch.. According to different grade requirements, these materials have better melt processing, component properties and surface morphology, and are more economical substitutes for completely mixed products.

Главная Информация			
Добавка	Смазка УФ-стабилизатор		
Характеристики	Смазка Универсальный		
Используется	Промышленное применение Область архитектурного применения Применение в автомобильной области Универсальный Применение потребительских товаров		
Внешний вид	Белый		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.8 - 2.4	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr, 3.18 mm)	1.2	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2960	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Yield	79.3	MPa	ASTM D638
Fracture	70.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield)	30	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2900	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	117	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact-Поперечный поток (23°C, 3.18 mm, Injection Molded)	48	J/m	ASTM D256A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed, 3.18 mm)	68.3	°C	ASTM D648
Температура плавления	260	°C	ASTM D789

#### Дополнительная информация

Molded Test Bars: Dry as Molded

Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	82.2	°C
Время сушки	4.0	hr
Температура формы	60.0 - 107	°C

#### NOTE

1. Type 1, 5.1 mm/min
2. Type 1, 5.1 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat