

TRANSMARE® 14CT20-0.001

20% тальк

Polypropylene Copolymer

Transmare Compounding B.V.

Описание материалов:

TRANSMARE® 14CT20-0.001 is a 20% fine, white talc filled polypropylene copolymer for injection molding purposes with high impact and good flow. Suitable for light colors.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк, 20% наполнитель по весу		
Характеристики	Хороший поток		
	Высокая ударопрочность		
Внешний вид	Белый		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.05	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
230°C/2.16 kg	12	g/10 min	
230°C/5.0 kg	55	g/10 min	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	63		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield, 4.00 mm	21.0	MPa	
Break, 4.00 mm	17.0	MPa	
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield, 4.00 mm	3.5	%	
Break, 4.00 mm	40	%	
Флекторный модуль ¹	2000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс ²	28.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/A
-40°C	2.5	kJ/m ²	
-20°C	3.5	kJ/m ²	
0°C	5.0	kJ/m ²	
23°C	12	kJ/m ²	

Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/A
-40°C	3.0	kJ/m ²	
-20°C	4.0	kJ/m ²	
0°C	5.5	kJ/m ²	
23°C	12	kJ/m ²	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	89.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	55.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	144	°C	ISO 306/A

NOTE

1. 2.0 mm/min
2. 2.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat