

Salflex 620TIM

20% тальк

Polypropylene Copolymer

Salflex Polymers Ltd.

Описание материалов:

Salflex 620TIM is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product, which contains 20% talc filler. It can be processed by injection molding and is available in North America. Salflex 620TIM applications include electrical appliances, industrial applications and the automotive industry.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Тальк наполнитель, 20% наполнитель по весу		
Используется	Промышленное применение Детали бытовой техники Применение в автомобильной области		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.03	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.5	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	1.1	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	60	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1900	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	21	kJ/m ²	ISO 180/1A
Дополнительная информация			
Ash Content, ISO 3451/1A: 20%			
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	70.0 - 90.0	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	195 - 225	°C	
Средняя температура	205 - 235	°C	
Передняя температура	210 - 240	°C	
Температура сопла	210 - 240	°C	
Температура обработки (расплава)	205 - 225	°C	
Температура формы	27.0 - 60.0	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

