

PureTherm® 3007C Medical

PVC Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

PureTherm® 3007C Medical is a clear, rigid PVC film which is also available in specialty tint.

It is designed to give excellent impact strength and white break resistance.

PureTherm® 3007C Medical is engineered for use in industrial thermoforming applications requiring high impact resistance.

This film meets FDA (DMF-8668) requirements.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая четкость</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Саморегулирование</p>		
Используется	<p>Промышленное применение</p> <p>Медицинские/медицинские приложения</p> <p>Применение термоформования</p>		
Рейтинг агентства	<p>DMF 8668</p> <p>FDA неуказанный рейтинг</p>		
Внешний вид	<p>Прозрачный/прозрачный</p> <p>Доступные цвета</p>		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.33	g/cm ³	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки ¹	127 to 1020	µm	
Холодное воздействие	Good		
Heat Distortion	75	°C	ASTM D1637
Ширина рулона ²	< 106.70	cm	
Thermoforming Molding Temperature	100 to 175	°C	
Прочность на растяжение-MD (Yield)	50.0	MPa	ASTM D882
Скорость передачи кислорода (влажная) (23°C, 250 µm, 100% RH)	15.5	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM F1927

Передача водяного пара ³	3.1	g/m ² /24 hr	ASTM E96
Свободная усадка	-4.0 to 4.0	%	ASTM D2732

NOTE

1. Thickness tolerance: ±10%
2. Roll width tolerance: ±1.5 mm
3. at 10 mil at 38°C, 90% RH

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat