

Ablebond 967-3

Епоху; Epoxide

Henkel Ablestik

Описание материалов:

ABLEBOND® 967-3™ adhesive is designed for applications which require lower-than-normal cure temperatures. It is ideal for application by automatic dispenser, screen printing, or hand probe. This material is a electrically insulating version of ABLEBOND 967-1 adhesive.

Главная Информация		
Характеристики	Электрически изолирующий	
Используется	Клеи Трафаретная печать	
Внешний вид	Серый	
Формы	Паста	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	85.0	°C
Теплопроводность (121°C)	0.70	W/m/K
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопротивление громкости	2.0E+13	ohms-cm
Диэлектрическая постоянная (1 kHz)	4.30	
Коэффициент рассеивания (1 kHz)	0.025	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок службы горшка (25°C)	2900	min
Срок годности		
-40°C ¹	52	wk
5°C ²	52	wk
25°C ³	26	wk
Терморегулирующая вязкость (25°C)	7000	cP
Время доставки		
65°C	6.0	hr
150°C	0.50	hr
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Ионический хлорид	< 300	ppm
Ионный калий	< 30	ppm
Ионный натрий	< 10	ppm
Ножница на коленях-Алюминий ⁴ (25°C)	> 1700	
Коэффициент смешивания-Часть А: часть В	1:1	

Прочность сдвига-Золото ⁵ (25°C)	108	N
Проводимость водного экстракта	80.0	μS/cm

NOTE

1.	Premixed & Frozen
2.	In kits
3.	In kits
4.	2 X 2 mm Aluminum
5.	2 X 2 mm Gold

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

