SUSHENG
Import & Export Trading CO.,LTD.
www.russianpolymer.com Email: sales@su-jiao.com

Maxxam™ FR PO Conc 62

Low Density Polyethylene

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Maxxam™FR flame retardant polyolefin polymers and masterbatches meet the strict flammability requirements set by the industry, including UL 94V-2,V-0 and 5VA performance grades of UL Laboratory. In addition, the various polymers in the Maxxam FR combination are also suitable for high relative temperature index (RTI) levels.

Главная Информация	
Характеристики	Огнестойкий
Формы	Частицы

Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Удельный вес	1.67	g/cm³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) [1] (190°C/2.16 kg)	2.7	g/10 min	ASTM D1238

Дополнительная информация

MAXXAM FR PO 浓缩 62给低密度和高密度聚乙烯带来良好的阻燃性. 因为聚乙烯的种类太多,很难预测达到特定可燃性标准所需要的稀释比.对于起点配方我们建议:4-7份(重量)低密度聚乙烯,5份(重量)高密度聚乙烯- 到1份Concentrate 62.当此浓度以适当比例稀释时,制成材料可以达到与UL-94 V-2或VTM-2要求等效的阻燃性.在LDPE 薄膜 @ 4-8 mil 薄膜中使用8% PO CONC 62可达到BFD IX-1和NFPA 701性能标准 / 在厚度大于等于1.5mm的PE @ 15-30%中可达到V-2性能标准.对物理属性的影响最小.

NOTE	
1.	Procedure A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat

Page 1