

Manner Flexible PVC V931 BLK588

Flexible Polyvinyl Chloride

Manner Plastics, L.P.

Описание материалов:

Recommended Applications: 60°C jacketing compound for Aerial Service Wire. This product complies with the European Union Restriction on Hazardous Substances (RoHS) directive.

Главная Информация	
Используется	Кабельный кожух Соединительный кабель Соединительный провод

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27 to 1.31	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	78 to 84		
Shore A, 15 sec	73 to 79		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹	14.8	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	350	%	ASTM D638

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ³ (100°C, 168 hr)	2.0	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе ⁴ (100°C, 168 hr)	-4.0	%	UL Unspecified

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-50.0	°C	ASTM D746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	24	%	ASTM D2863

NOTE	
1.	Unaged Dumbbells
2.	Unaged Dumbbells
3.	Air Aged Retention
4.	Air Aged Retention

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

